

年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温板「ALK ダイヤボード3号」は、日本工業規格
ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 保温板3号 (JIS A9511) に合格しており、下記の規
定に適合しております。

— 記 —

種 類	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 保温板3号			
ホルムアルデヒド放散 による区分	F☆☆☆☆			
密 度 Kg/m ³	20以上			
熱伝導率 W/(m・k)	(平均温度 23℃) 0.040以下			
曲げ強さ N/cm ²	18以上			
吸水量 g/100cm ²	1.0以下			
燃 焼 性	3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。			
耐熱安全使用温度	80℃以下			
外 装 材 (ALK)	アルミ箔	0.007mm	19.0g/m ²	純度 99.3%
	クラフト紙	50g/m ²		